

**DECORAGE**

ELASTICA BRICK COLLECTION

DECORAGE ELASTICA BRICK

seria Panjsut ED/K

PRODUKT

Elastyczne płytki akrylowe o wyglądzie klinkieru do stosowania na elewacjach i we wnętrzach budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

ELASTICA BRICK to płytki elastyczne o wyglądzie klinkieru, cechujące się wysoką elastycznością oraz odpornością na działanie warunków atmosferycznych i mechanicznych. Odpowiednie dla powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, doskonale imitują efekt wizualny muru licowego z cegły. Dzięki swojej elastyczności idealnie nadają się do budynków ocieplonych i nieocieplonych.

Dostępne w różnych kolorach i teksturach, są nie tylko estetycznym wyborem, ale również wykazują odporność na promieniowanie UV, porastanie glonami i grzybami oraz zmienne warunki pogodowe. Dzięki temu, są trwałym i efektywnym rozwiązaniem dla różnorodnych projektów dekoracyjnych.

Płytki mocowane są do ściany przy pomocy klejo-fugi ELASTICA KLEJ.

ELASTICA BRICK mogą być przyklejane na każde suche, nośne i zwarte podłoże budowlane: warstwę zbrojącą na ociepleniach, wysezonowane tynki: wapienno –cementowe i cementowe, beton, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty OSB.

Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie: wody (w szczególności na powierzchniach poziomych), zalegającego śniegu oraz podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym.

ZALETY

- Wiernie odzwierciedla wygląd ściany z cegły murowanej tradycyjnie,
- Duża twardość i wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość,
- Prosty montaż, jedynie przy użyciu klejo-fugi,
- Elastyczne, można je stosować na łuki i krzywizny,
- Niewielki ciężar pozwala na mocowanie praktycznie na każdej nośnej powierzchni,
- Można go naklejać bezpośrednio na warstwę zbrojoną systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS.

DANE TECHNICZNE

Bazowy środek wiążący: kompozycja kopolimerów akrylowych i piasków kwarcowych
Wymiary:
Długość 361,5mm
Szerokość 40 mm
Grubość od 2 do 5 mm
Powierzchni płytki: Gładka, fakturowana, chropowata
Kolor: wg wzornika DECORAGE
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

OPAKOWANIA

Karton zawierający 52 szt. cegiełki czyli 1m² produkty liczony wraz z obrysem fugi ok 12mm, dostarczany na paletach o wymiarach EURO

PRZECHOWYWANIE

Produkt przewozić i przechowywać w suchych warunkach w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywany w takich warunkach produkt posiada okres przydatności do użycia 24 miesiące.

GWARANCJA JAKOŚCI

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże, do którego ma być przyklejony płytki ELASTICA BRICK musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche w całym przekroju oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego.
- W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, zmyć wodą, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym.
- Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy jak złuszczone się farby usunąć.
- W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować dobrej jakości zaprawą klejąco-szpachlową.

GRUNTOWANIE

Nie jest wymagane gruntowanie podłoża za wyjątkiem bardzo chłonnych (np. tynków gipsowych), które mogą znacznie skrócić czas otwarty klejo-fugi ELASTICA KLEJ. W takim przypadku chłonne podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym GŁĘBOKO PENETRUYĄCY. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu wynosi ok. 24 godzin.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed aplikacją produkt należy składować w temperaturze powyżej 10°C. Po rozpakowaniu kartonu pojedyncze panele wyciągnąć i pozostawić do swobodnego rozprostowania na stole i wyrównania temperatury montażu

PRZYKLEJANIE

Klejo-fugę ELASTICA KLEJ wymieszać mieszadłem przed użyciem. Klej nakłada się pionowo za pomocą pacy zębatej 4x4 na podłoże, grubość warstwy ok. 1,5 do 2,0 mm. W zależności od okoliczności (temperatura, wilgotność względna powietrza itp.) nie należy nakładać więcej niż 1 m² kleju, aby zapobiec tworzeniu się skórki na kleju. Nigdy nie nakładać więcej kleju, niż można go przetworzyć w ciągu około 10 minut. Docisnąć płytkę ELASTICA BRICK do kleju tak, aby klej pozostał gęsto zalegający w spoinach. Płytki elewacyjna musi być szczelnie uszczelniona na krawędziach, aby zapobiec przedostawaniu się wody za płytkę. Płytki musi być całkowicie osadzona w kleju (można to łatwo sprawdzić, usuwając już nałożoną płytkę, tył musi być całkowicie pokryty klejem). Nałożyć płytkę ELASTICA BRICK wzdłuż sznura murarskiego/lasera/narysowanej linii. Spoiny natychmiast wygładzić wilgotnym pędzlem 12 mm, długimi delikatnymi, ale zdecydowanymi ruchami.

WYSYCHANIE

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (pod płytką nawet do 5 dni). W przypadku aplikacji na zewnątrz należy zawsze stosować ochronę przed warunkami atmosferycznymi przez minimum 5 dni. Podczas montażu i schnięcia temperatura nie powinna spaść poniżej +5°C.

Nowo nałożoną powierzchnię z płytkami ELASTICA BRICK należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci przez minimum 48 godzin - do całkowitego utwardzenia kleju w miejscach połączenia. Nie należy przyklejać płytek jeżeli w okresie około tygodnia od montażu mogą wystąpić temperatury poniżej 0°C. Późną jesienią i wczesną wiosną kiedy występuje wysoka wilgotność powietrza i temperatury w nocy spadają poniżej 0°C nie wykonywać prac montażowych.

Po zmoczeniu przez deszcz lub przemarznieniu nie wyschniętego kleju, panele odpadną od ściany.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas prac montażowych należy unikać kontaktu produktów ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

BEZPIECZEŃSTWO OZNAKOWANIE

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane.

APROBATY

ICIMB-KOT-2017/0007 wyd. 3

ICIMB-KOT-2024/0219 wyd. 1

Informacje podane na opakowaniu produktu oparte są na naszej aktualnej wiedzy, badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować uzasadnione różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju przyklejanego produktu, specyfiki podłoża i warunków atmosferycznych.