

**DECORAGE**

ELASTICA BRICK COLLECTION

DECORAGE ELASTICA BRICK

VÝROBOK

Flexibilné akrylové dlaždice v slinku vyzerajú na použitie na fasádach a v interiéroch.

VLASTNOSTI

ELASTICA BRICK sú flexibilné dlaždice so vzhľadom slinku, ktoré sa vyznačujú vysokou pružnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom a mechanickým podmienkam. Vhodné na vonkajšie a vnútorné povrchy, dokonale napodobňujú vizuálny efekt tehlovej steny. Vďaka svojej flexibilitě sú ideálne pre zateplené aj nezateplené budovy.

Dostupné v rôznych farbách a textúrach, sú nielen estetickou voľbou, ale sú odolné aj voči UV žiareniu, rastu rias a húb a meniacim sa poveternostným podmienkam. Vďaka tomu sú odolným a efektívnym riešením pre rôzne dekoratívne projekty.

Dlaždice sú pripevnené k stene pomocou lepiacej škárovacej hmoty ELASTICA GLUE.

ELASTICA BRICK je možné lepiť na akýkoľvek suchý, nosný a kompaktný stavebný podklad: výstužná vrstva na izolácii, sezónne omietky: vápennocementové a cementové, betónové, sadrové omietky, sadrokartónové dosky, OSB dosky.

Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému vystaveniu: vode (najmä na vodorovných povrchoch), zvyškovému snehu a povrchom nechráneným proti kapilárnemu vzostupu.

VÝHODY

Verne odráža vzhľad tehlovej steny z tradičnej tehly,

Vysoká tvrdosť a mechanická pevnosť a nízka absorpcia vody,

Jednoduchá inštalácia, iba s použitím lepidla,

Flexibilný, možno použiť na krivky a krivky,

Nízka hmotnosť umožňuje montáž prakticky na akýkoľvek nosný povrch,

Môže sa aplikovať priamo na výstužnú vrstvu systémov zateplovania vonkajších stien ETICS.

ŠPECIFIKÁCIE

Základné spojivo: zloženie akrylových kopolymérov a silikónových živíc

Rozmery: Dĺžka 240 mm

Šírka 65 mm

Hrúbka od 2 do 5 mm

Povrch dlaždíc: hladký, textúrovaný, drsný

Farba: podľa vzorníka DECORAGE

Aplikačná teplota od +5 °C do +25 °C

BALENIE

Kartónová škatuľa obsahujúca 52 zt tehál, t.j. 1 m² výrobkov, počítaná s obrysom škárovacej hmoty asi 12 mm, dodávaná na paletách s EURO rozmermi

OBCHOD

Výrobok by sa mal prepravovať a skladovať v suchu v originálnom, nepoškodenom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri skladovaní v takýchto podmienkach má výrobok trvanlivosť 24 mesiacov.

ZÁRUKA KVALITY

Neustála kontrola kvality vo firemnom laboratóriu.

PRÍPRAVA PODKLADU	- Podklad, na ktorý sa má panel ELASTICA BRICK lepiť, musí byť nosný, odmastený, rovnomerný a suchý v celom priereze, bez škvrn a výkvetov biologického a chemického pôvodu. - V prípade rastu rias a/alebo húb by sa mal substrát mechanicky očistiť, umyť vodou a potom dezinfikovať fungicídnym prípravkom. - Staré a/alebo znečistené podklady umyte a odmastite vodou a povrchovo aktívnou látkou. Odstráňte všetky voľné, nesúvisiace vrstvy, ako sú odlupujúce sa farby. - Ak sú nerovnosti podkladu výrazné (od 5 do 15 mm), stena by mala byť spočiatku vyrovnaná vyrovnávacou maltou a potom by mal byť celý povrch vyplnený kvalitným lepidlom a tmelom.
PRIPRAVOVAŤ	Podklad nie je potrebný žiadny základný náter, s výnimkou veľmi savých (napr. sadrové omietky), ktoré môžu výrazne skrátiť otvorený čas lepiacich spojov ELASTICA ADHESIVE. V takom prípade by mal byť savý podklad natretý základným náterom DEEP PENETRATING. Obdobie korenia prípravku aplikovaného na substrát je asi 24 hodín.
PRÍPRAVA VÝROBOK	Pred aplikáciou by sa mal prípravok skladovať pri teplote nad 10 °C. Po vybalení krabice vyberte jednotlivé panely a nechajte ich voľne sa natiahnuť na stole a vyrovnáť inštalačnú teplotu
LEPIDLO	Pred použitím zmiešajte spoj ELASTICA ADHESIVE s miešadlom. Lepidlo sa nanáša vertikálne zubovou stierkou 4x4 na podklad, hrúbka vrstvy cca 1,5 až 2,0 mm. V závislosti od okolností (teplota, relatívna vlhkosť atď.) by sa nemalo nanášať viac ako 1 m ² lepidla, aby sa zabránilo tvorbe odlupovania na lepidle. Nikdy nenanášajte viac lepidla, ako je možné spracovať za približne 10 minút. Dlaždicu ELASTICA BRICK pritlačte na lepidlo tak, aby lepidlo zostalo husto uložené v škárach. Fasádna dlaždica musí byť na okrajoch pevne utesnená, aby sa zabránilo vniknutiu vody za dlaždicu. Dlaždica musí byť úplne zapustená do lepidla (to sa dá ľahko skontrolovať odstránením už nanesej dlaždice, zadná strana musí byť úplne pokrytá lepidlom). Dlaždicu ELASTICA BRICK naneste pozdĺž murovacieho lana/lasera/nakreslenej čiary. Škára ihneď vyhladte 12 mm kefou dlhými, jemnými, ale pevnými pohybmi.
SUŠENIE	Doba schnutia závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (až 5 dní pod dlaždicou). Pri vonkajšej aplikácii vždy používajte ochranu proti poveternostným vplyvom minimálne 5 dní. Počas montáže a sušenia by teplota nemala klesnúť pod +5°C. Novo nanesený povrch s dlaždicami ELASTICA BRICK by mal byť chránený pred zrážkami a kondenzáciou vlhkosti minimálne 48 hodín - až do úplného vytvrdnutia lepidla v škárach. Nelepte dlaždice, ak sa do približne týždňa od inštalácie môžu vyskytnúť teploty pod 0 °C. Na konci jesene a skoro na jar, keď je vysoká vlhkosť a nočné teploty klesnú pod 0 °C, nevykonávajte montážne práce. Po navlhčení dažďom alebo zmrazení nevysušeného lepidla panely spadnú zo steny.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	Zabráňte kontaktu s pokožkou a chráňte oči počas montážnych prác. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča sa používať rukavice, okuliare a ochranný odev.
BEZPEČNOST' ZNAČENIE	Tento výrobok je prefabrikovaný výrobok. Vydanie karty bezpečnostných údajov pre nebezpečnú látku v súlade s nariadením REACH (ES) č. 1907/2006, príloha II, sa nevyžaduje.
SCHVÁLENIE	ICIMB-KOT-2017/0007 vyd. 3

Informácie uvedené na obale produktu vychádzajú z našich aktuálnych znalostí, laboratórnych testov a praktických skúseností. Toto sú len všeobecné informácie a nepredstavujú zodpovednosť výrobcu za spracovanie a použitie. Môžu existovať oprávnené rozdiely v závislosti od spôsobu práce, typu výrobku, ktorý sa má dodržiavať, špecifickosti podkladu a poveternostných podmienok.