

ZASTOSOWANIE SYSTEMOWE: Okładziny elastyczne z serii Decorage Elastica

Instrukcja systemowa: Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W niezbędnych przypadkach dodać niewielką ilość wody i dokładnie wymieszać. Klej nanosić na uprzednio przygotowane podłoże przy pomocy pacy zębatej o wielkości zębów 4 mm. Nakłada się cienką warstwę kleju gładką krawędzią pacy silnie dociskając do podłoża, ewentualnie nanosi się powtórnie w celu uzyskania warstwy o odpowiedniej grubości, po czym przeciąga się ją ząbkowaną krawędzią pacy pod kątem 45-60° do podłoża. Powierzchnia pokryta klejem ELASTICA KLEJ powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony jego czas otwarty. Można to stwierdzić dotykając powierzchnię kleju palcem, jeżeli do niego nie przylega to czas otwarty został przekroczony i tę warstwę kleju należy usunąć i nałożyć nową. Płytkę należy dokładnie docisnąć do kleju całą swoją powierzchnią. Nadmiar kleju ma wypłynąć na boki. Należy stosować odstęp między płytkami ok. 12 mm. Nadmiar kleju posłuży jako fuga, którą należy pędzelkiem dokładnie rozprowadzić wzdłuż krawędzi płytki tak aby nie pozostawić żadnych pustych miejsc uniemożliwiając dostaniu się pod płytkę wody. Zużycie ok 2,5kg/m² płytek ELASTICA BRICK. Instrukcja montażu dostępna na opakowaniu z płytkami DECORAGE ELASTICA BRICK oraz stronie producenta.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia przed użyciem powinna zostać oczyszczona z wszelkich wolnych, luźnych elementów. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się uprzednio zagruntować. Powierzchnia musi być wolna od środków chemicznych i biologicznych.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU:

Produkt przed użyciem wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym tak aby uniknąć zbędnego napowietrzenia. Produkt można delikatnie rozcieńczyć wodą (max 1% w stosunku do masy produktu). Dodanie wody może mieć wpływ na finalny odcień produktu.

APLIKACJA:

Stosować pacę zębatą tak aby grubość kleju nie przekroczyła 5 mm. Powierzchnia pokryta klejem ELASTICA KLEJ powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, tak aby nie został przekroczony jego czas otwarty. 10 – 20 minut. Można to stwierdzić dotykając powierzchnię kleju palcem, jeżeli do niego nie przylega to czas otwarty został przekroczony i tę warstwę kleju należy usunąć i nałożyć nową. Klejony produkt należy mocno docisnąć, tak aby cała powierzchnia została mocno zatopiona w masę. Zabrudzenia na powierzchni przyklejanych płytek umyć wodą przed stwardnieniem kleju oraz wyczyścić z pozostałości kleju między płytkami. Płytki można spoinować po ok. 48 godzinach. Prac nie należy wykonywać przy temperaturze poniżej 5°C, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu. Wysoka wilgotność powietrza wydłuża wysychanie kleju E-D FLEX. Do czasu pełnego wyschnięcia chronić przed mrozem. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć, a pozostały klej jak najszybciej zużyć.

BEZPIECZEŃSTWO:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w temperaturze 5°C – 25°C. Chronić przed gorącem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Chronić przed mrozem. W miejscu przechowywania przestrzegać zakazu palenia. Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

W razie połknięcia zgłosić się do lekarza, unikać kontaktu z oczami i skórą, oczy przemyć niezwłocznie bieżącą wodą. Karta charakterystyki dostępna na stronie internetowej lub u sprzedawcy.

Stosować bezpośrednio środki ochrony osobistej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt poddany działaniu produktów biobójczych (zgodnie z Rozp. 528/2012)

Produkt zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)

Produkt zawiera: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EINECES 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EINECES 220-239-6] (Mieszanina CMIT/MIT). Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA:

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg EN 12004+ A1: D2E;

temperatura stosowania od +5° do + 25°;

czas otwarty kleju: ok 20 minut zależne od temperatury otoczenia;

czas korekty: 30 minut

Spoinowanie: po 48 h

Maksymalna grubość warstwy: 5 mm

Zużycie: ok 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Czas schnięcia: minimum 72 h

UWAGA: Zmienne warunki pogodowe mogą wpływać na wysychanie kleju. Niska temperatura oraz wysoka wilgotność mogą wydłużyć czas wysychania do nawet kilkunastu dni.

Data produkcji: Podana na opakowaniu

Okres przydatności do użycia: 1 rok