

SK DECORAGE ELASTICA BRICK je produkt na báze prírodných kremenných pieskov a živíc. Použitá jedinečná technológia z neho robí prvotriednu dosku, ktorá sa veľmi ľahko montuje a mechanicky spracováva. Vďaka dokonale rafinovaným detailom a vzorom sú dlaždice vhodné do moderných aj klasických interiérov a fasád.

PODKLAD: ELASTICA BRICK dlaždice je možné inštalovať na podklady ako: tehla, drevotrieska, sadrokartón, betón, pórobetón. Podklad by mal byť pred inštaláciou vyrovnaný a očistený od prachu a akýchkoľvek chemikálií.

INŠTALÁCIA: Po vyčistení a vyrovnaní by mal byť podklad natretý základným náterom DECORAGE alebo iným prostriedkom, ktorý spĺňa všetky požiadavky. Lepenie dlaždíc by malo začínať od spodnej časti steny. Dlaždice by mali byť položené vo vodorovných radoch na takzvanom prekrytí. Odporúčaná škárovacia hmota medzi dlaždicami je 12 mm. Aby sa dosiahol čo najlepší efekt, dlaždice by sa mali vyberať z niekoľkých kartónových škatúl naraz. Dlaždice odrežte nožom alebo nožnicami. Lepenie sa vykonáva pomocou produktu ELASTICA ADHESIVE, ktorý pôsobí aj ako škárovacia hmota. Teplota v miestnosti počas lepenia dlaždíc a pri schnutí lepidla by mala byť medzi +5 °C a +25 °C. Flexibilita dlaždíc umožňuje inštaláciu na zaoblené miesta, oblúky, stĺpy. Vytvorenie rohu pod ostrým uhlom 90° sa odporúča iba rezaním tehál a jeho výrobou z dvoch prvkov. Ohýbanie dlaždice do zaobleného oblúka by sa malo vykonávať až po zahriatí povrchu dlaždice tak, aby sa stal vysoko pružným. Ak vidíme, že sa pri ohýbaní dlaždice tvoria praskliny, znamená to, že sme pri danej teplote prekročili limitný ohyb a dlaždice by sme nemali ohýbať silnejšie. Tvorba mikrotrhlín je prirodzenou vlastnosťou produktu, keď je ohnutý. Lepidlo sa nanáša vertikálne na malú plochu pomocou 4 mm hrebeňovej metódy. Dlaždice prilepte vodorovne a pevne zatlačte do lepiacej hmoty tak, aby sa prebytok vytlačil spod dlaždíc. Po nalepení niekoľkých alebo tucta dlaždíc (otázka podmienok, zručností dodávateľa) by sa vytlačené lepidlo malo vyrovnať, napr. vlhkou kefou alebo injekčným prstom, aby sa dosiahol efekt vyhladenej - starnutej škáry medzi dlaždicami. Malo by sa pamätať na to, že lepidlo by malo vždy pokrývať celý povrch dlaždice a jeho prebytok by mal úplne obklopovať bočné okraje. Zabráňte tak vniknutiu vody pod dlaždicu, čo môže mať za následok odieranie a pád dlaždíc, a počas mrazov zabráňte zamrznutiu a prasknutiu dlaždíc vodou.

POZNÁMKA: Vzhľadom na ručnú povahu výroby môžu byť mierne rozdiely v odtieňoch a veľkostiach dlaždíc. Po položení dlaždíc na stenu sa sťažnosti nebudú brať do úvahy. Tolerancia rozmerov je +- 3 mm. Účinky starnutia, oderu a danej štruktúry sú vo výrobnom procese uvedené náhodne a môžu sa navzájom líšiť intenzitou, charakterom a farbou. Štruktúra a starnutie je vytvorené technológiou "Manual Forming", takže každá dlaždica môže mať iný povrchový charakter.