

Akrylátové disperzné lepidlo s vysokým lepiacim účinkom, vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri.
Multifunkčné, lepidlo a škárovacia hmota v jednom, mrazuvzdorné a vodotesné, vhodné na zakrivenia a oblúky, široká škála farieb.

Trvalo spája materiály: akrylové elastické obklady, kamennú dyhu, prírodný kameň, mozaiku, keramiku, gres, sadrokartónové dosky, korkové dosky, betónové a sadrové obklady, tehlu.

Podklady: osb, hdf, mdf, betón, polystyrén, drevo, omietka, sklo, savé podklady

Použitie: interiér, exteriér, steny, fasády, podlahy, vlhké miestnosti, kuchyne, kúpeľne, ploty

POUŽITIE: Elastické obklady zo série Decorage Elastica

Systémová inštrukcia: Pred použitím obsah balenia premiešajte nízkootáčkovým miešadlom. V prípade potreby pridajte malé množstvo vody a dôkladne premiešajte. Lepidlo naneste na vopred pripravený podklad zubovou stierkou s veľkosťou zubov 4 mm. Hladkou hranou stierky sa naniesie tenká vrstva lepidla, pevne sa pritlačí na podklad alebo sa naniesie znovu, aby sa dosiahla dostatočne hrubá vrstva, a potom sa zubatou hranou stierky potiahne pod uhlom 45 - 60° do podkladu. Povrch pokrytý lepidlom ELASTICA KLEJ by mal byť prispôsobený možnostiam uloženia obkladov, aby nebol prekročený jeho otvorený čas. To možno overiť dotykom povrchu lepidla prstom. Ak sa lepidlo na prst nelepí, otvorený čas bol prekročený a túto vrstvu lepidla je potrebné odstrániť a naniesť novú. Obklad by mal byť opatrne pritlačený k lepidlu celou svojou plochou. Prebytočné lepidlo by malo vytiecť do strán. Medzera medzi obkladmi by mala byť približne 12 mm. Prebytočné lepidlo poslúži ako škárovacia hmota, ktorú treba opatrne rozotrieť štetcom pozdĺž okraja obkladu, aby nevznikli dutiny a pod obklady sa nedostala voda. Spotreba: približne 2,5 kg/m² obkladu ELASTICA BRICK. Návod na použitie sú k dispozícii na obale s obkladmi DECORAGE ELASTICA BRICK a na webovej stránke výrobcu.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pred použitím by sa mal povrch očistiť od všetkých voľných či uvoľnených prvkov. Obzvlášť savé povrchy sa odporúča vopred natrieť základným náterom. Povrch musí byť bez chemických a biologických látok.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

Pred použitím produkt premiešajte nízkootáčkovým miešadlom, aby ste predišli nadmernému napeneniu. Produkt je možné mierne zriediť vodou (maximálne 1 % z hmotnosti produktu). Pridanie vody môže ovplyvniť konečný odtieň výrobku.

APLIKÁCIA:

Použite zubovú stierku tak, aby hrúbka lepidla nepresiahla 5 mm. Povrch pokrytý lepidlom ELASTICA KLEJ by mal byť prispôsobený tak, aby obklady bolo možné uložiť skôr, než uplynie jeho otvorený čas, ktorý je 10 – 20 minút. To možno overiť dotykom povrchu lepidla prstom. Ak sa lepidlo na prst nelepí, otvorený čas bol prekročený a túto vrstvu lepidla je potrebné odstrániť a naniesť novú. Lepený produkt je potrebné pevne pritlačiť, aby celý povrch bol dôkladne ponorený v hmote. Nečistoty na povrchu lepených obkladov umyte vodou pred stvrdnutím lepidla a odstráňte zvyšky lepidla medzi obkladmi. Obklady je možné spárovať približne po 48 hodinách. Práce sa nesmú vykonávať pri teplote pod 5°C, silnom vetre a pri silnom slnečnom žiarení. Vysoká vlhkosť predlžuje schnutie lepidla E-D FLEX. Až do úplného vyschnutia chráňte pred mrazom. Po otvorení obal dôkladne uzavrite a zvyšné lepidlo čo najskôr spotrebujte.

BEZPEČNOSŤ:

Skladujte len v pôvodných, uzavretých obaloch v suchých priestoroch pri teplote 5 °C - 25 °C. Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom. Chráňte pred mrazom. Dodržiavajte zákaz fajčenia v skladovacích priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu jedla, nápojov a krmiva. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc, zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, oči okamžite vypláchnite tečúcou vodou. Bezpečnostný list je dostupný na webovej stránke alebo u predajcu.

Používajte priame osobné ochranné prostriedky. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu. Produkt bol vystavený pôsobeniu biocídnych prípravkov (v súlade s Nariadením (EÚ) č. 528/2012)

Produkt obsahuje reakčnú zmes 5-chlóro-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Produkt obsahuje: zmes 5-chlóro-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [EINECS 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu [EINECS 220-239-6] (zmes CMIT/MIT). Bezpečnostný list je dostupný na požiadanie.

LIKVIDÁCIA:

Zhodnotenie (recyklácia) alebo zneškodnenie obalového odpadu vykonávajte v súlade s platnými predpismi.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasifikácia podľa STN EN 12004+A1: D2E

teplota použitia od +5° do +25°;

otvorený čas lepidla: približne 20 minút v závislosti od teploty okolia;

čas opravy: 30 minút

Spárovanie: po 48 hodinách

Maximálna hrúbka vrstvy: 5 mm

Spotreba: približne 1,2 kg/m² na 1 mm hrubú vrstvu

Čas schnutia: minimálne 72 hodín

POZNÁMKA: Na schnutie lepidla môžu mať vplyv premenlivé poveternostné podmienky. Nízke teploty a vysoká vlhkosť môžu predĺžiť čas sušenia až na niekoľko dní.